

## Техническая информация

### Система компонентов для полиуретанов «Химтраст СКД-140

#### (замедленный старт)»

ТУ 20.16.56-086-27903090-2021

## Область применения

Изготовление пенополиуретановых декоративных и конструкционных изделий методом заливки.

## Описание и основные свойства

Полиольный компонент (компонент А) КАД-140 (замедленный старт) — смесь полиэфиров и специальных добавок.

Изоцианатный компонент (компонент Б) — полимерный дифенилметандиизоцианат (марок: «Lupranat M 20 S», «Millionate MR-200», «Wannate PM-200», «Voramate M 229 SH», «P-MDI M-200», «Desmodur 44V20L», «Cosmonate M-200», «Sabic MDI 2031»).

Пенополиуретаны (далее — ППУ), получаемые на основе системы компонентов «Химтраст СКД-140 (замедленный старт)», обладают повышенной плотностью на поверхности изделий и однородной структурой. Система не содержит озоноразрушающих веществ.

## Технические характеристики

### Компоненты

Наименование показателя	Нормативное значение	
	компонент А	компонент Б
Вязкость динамическая при 25°C, мПа•с	250-650	150-250
Плотность при 25°C, кг/м <sup>3</sup>	1050-1100	1220-1250

### Профиль реакции системы компонентов

Наименование показателя	Нормативное значение
Температура компонентов, °C	22-24
Соотношение компонентов А:Б, массовых частей	100:110
Время старта, с	55-80
Время гелеобразования, с	120-190
Плотность при свободном вспенивании, кг/м <sup>3</sup>	145-155

### ППУ в готовом изделии

Наименование показателя	Нормативное значение
Плотность изделия, кг/м <sup>3</sup>	300-400
Прочность при сжатии, МПа	1,0-1,5
Твердость поверхности, Шор D	45-60
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +80

## **Рекомендации по применению**

### **Соотношение компонентов**

Компонент А: 100 массовых частей

Компонент Б: 110 массовых частей

### **Требования к подготовке компонентов**

Бочки с компонентами А и Б прогреть до 20-25°C.

После нагрева компонент А перемешать в течение 30 минут, при скорости вращения мешалки 500-1000 об/мин.

### **Требования к подготовке поверхности**

Поверхность пресс-формы для заливки ППУ должна быть сухая, обеспыленная и обезжиренная.

### **Требования к условиям применения**

Температура пресс-формы от +30°C до +35°C.

### **Способ применения**

Изделия изготавливают путем заливки системы компонентов для полиуретанов «Химтраст СКД-140 (замедленный старт)» в пресс-формы из силикона, металла и других материалов:

- нанести антиадгезионную смазку: «Химтраст АС-5», «Химтраст АС-10/СМ», «Химтраст АС-15», «Химтраст АС-45» (смазка подбирается индивидуально под пресс-форму);

- смешать компоненты и залить в пресс-форму;

- выдержать в закрытой пресс-форме необходимое время и извлечь готовое изделие.

Выдержку готового изделия на складе производить при температуре 20-30°C не менее 48 часов.

### **Внимание!**

При ручном способе заливки ППУ возможно возникновение кратеров и пустот на поверхности изделия, обусловленных особенностями ручного смешения и заливки компонентов.

Точное время выдержки изделия в форме должно быть определено в производственных условиях. Минимальное время выдержки 30 мин.

### **Очистка оборудования и инструментов после использования**

Инструмент, оборудование, загрязненные поверхности очистить с помощью растворителей (ацетон, этилцеллозольв, диметилформамид). Отвержденный ППУ удалить механическим способом (металлическая щетка, шпатель).

### **Гигиенические характеристики**

Компонент А – при попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Вреден при вдыхании.

Компонент Б – при попадании на кожу вызывает раздражение, может вызвать аллергическую реакцию. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Вреден при вдыхании.

Готовая продукция из ППУ не оказывает негативного воздействия на организм человека и окружающую среду.

### **Меры безопасности**

При работе с компонентами системы «Химтраст СКД-140 (замедленный старт)» в закрытом помещении обеспечить вентиляцию и средства пожаротушения.

Соблюдать правила защиты от статического электричества.

Не работать вблизи открытых источников огня.

Использовать средства индивидуальной защиты: специальную одежду, обувь, перчатки, защитные очки, респиратор.

При попадании компонентов ППУ на открытые участки кожи удалить их ватным тампоном или салфеткой, промыть теплой водой, в случае появления кожных реакций обратиться к врачу. При попадании компонентов ППУ в глаза немедленно промыть их большим количеством проточной воды в течение 5-10 минут, затем обратиться к врачу.

### **Условия транспортирования и хранения**

Компоненты системы ППУ транспортировать в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, обеспечивающими целостность тары, ее надежное фиксирование в целях предотвращения повреждений и утечек.

Хранить в крытых складских помещениях в закрытой оригинальной упаковке в условиях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей.

Температура хранения:

- компонента А — от -60°C до +30°C;
- компонента Б — от -30°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий:

- компонента А — 12 месяцев;
- компонента Б — от 6 до 12 месяцев, по рекомендации производителя.

По истечении срока хранения компоненты систем ППУ подлежат проверке на соответствие техническим характеристикам и, в случае подтверждения их пригодности, могут быть использованы по назначению.

### **Требования к утилизации**

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с настоящей технической информацией и инструкциями по применению продукта. Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, соответствуют времени их издания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические показатели продукта без ухудшения его качества, связанные с развитием научных и технологических процессов. Производитель вправе не указывать все возможные способы применения продукта, в связи с чем потребитель самостоятельно несет ответственность за определение пригодности продукта в конкретных условиях применения.

Указанные в настоящей технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукта (в том числе совместно с продуктами иных производителей) находятся вне контроля производителя.

Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, являются собственностью АО «Химтраст».

Полное либо частичное заимствование сведений, содержащихся в настоящей технической информации, и их воспроизведение в публичных источниках информации без разрешения АО «Химтраст» запрещено.

07.04.2026 г.